

## Проволока контролочная ГОСТ 792-67, проволока КО, КС оцинкованная 0,8



Екатеринбург, Россия

Проволока контролочная оцинкованная КО производится по ГОСТ 792-67. Применяется в узлах машин, для изготовления деталей и в качестве токопроводящей жилы в кабелях. Проволоку изготавливают диаметром от 0,5 до 6,0 мм. Она поставляется на рынок в двух видах исполнения. КО – это изделие оцинкованное, КС – аналогичная продукция без цинкового покрытия, буква «С» в маркировке обозначает слово «светлая» - оно тоже часто употребляется как синоним названия этого вида изделия. Технические требования по изготовлению проволоки КО по ГОСТ 792-67, который регламентирует использование в качестве сырья высококачественную сталь по ГОСТ 1050. Временное сопротивление разрыву для проволоки всех диаметров должно быть не менее: 390 Н/мм<sup>2</sup> (40 кгс/мм<sup>2</sup>) - для без покрытия, 360 Н/мм<sup>2</sup> (37 кгс/мм<sup>2</sup>) - для оцинкованной. В изломе не должно быть трещин, закатов, надрывов, пузырей и следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке оцинкованной должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

Купить проволоку контролочную оцинкованную ГОСТ 792-67 по оптовой цене на предприятии ООО "Дегтярский металлургический завод" АВАЛДА. Собственное производство, гарантия качества.

---

Цена: **200 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**ДМЗ АВАЛДА**

**+73432277771**

**Екатеринбург, Свердловская  
область, Россия, 620103,  
Селькоровская улица, 124**